

## Patio Kivikuullote - UUS! Tänavakivide lasuur

Tüüp	Veepõhine tänavakivide lasuur.
Sobivus	Betoonist tänavakivid ja -plaadid. Ei soovitata uutele tänavakividele või mitte-imavatele pindadele nagu pesubetoon või looduslik kivi.
Kasutusobjektid	Tööstuslikud värvitud ja värvimata tänavakivid ja -plaadid.



### TEHNILINE INFO



Alusvärvid	EK
Toonid	Värvitu. Toode saab toonida Patio Kivikuullote värvitoonides EK00-EK10. Mitte kasutada toonimata kujul.
Läikeaste	pole määratud
Kulu	4-8 m <sup>2</sup> /l ühekordsel katmisel. Kulu sõltub aluspinna imavusest.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rull, pintsel või pihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Pinnakuiv (võib peal käia) paari tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub pinna poorsusest ja pinnale kantud lasuuri hulgast. Teise kihi võib pinnale kanda, kui esimene kiht on kuivanud, sõltuvalt tingimustest, paari tunni pärast.
Veeauru takistus (EN ISO 7783)	
Kuivainesisaldus	u 10%.
Erikaal	u. 1 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Hoida külma eest. Avatud toode kasuta ära ühe värvimiskorraga. Avatud või poolikus nõus võivad toote omadused muutuda.

### KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö	Puhasta pind mustusest, tolmust ja samblast. Pese survepesuriga ja vajadusel kasuta Tikkurila Terassi- ja kalustepesu puhastusvahendit vastavalt kasutusjuhendile. Kui töödeldavad tänavakivid või -plaadid on suhteliselt uued, siis kasuta turbootsikut või vähemalt piisavalt survet, et tagada pinna imavus.
Pinnatöötlus	Tee alati eelnevalt proovitöötlus, et teha kindlaks sobiv toon, töötlemisviis ja vedeldamise vajadus ning kui mitu kihti on vaja pinnale kanda. Vedelda kuni 50% (2 osa lasuuri, 1 osa vett).

Sega toode korralikult läbi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna toode pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Pihustiga pinnale kandes viimistle rulli või pintsliga, et tagada toote imendumine pinda. Töötle pinda ühtlaselt ja korraga, et vältida ühenduskohtasid. Väldi liiga paksu kihi korraga peale kandmist.

Värvimata (betoonhallid) tänavakivid ja -plaadid:

## Patio Kivikuullote - UUS! Tänavakivide lasuur

Vali sobiv toon Patio Kivikuullote toonivalikust. Kanna lasuuri pinna 1-2 korda sõltuvalt aluspinna imavusest ja millist lõpptulemust soovitakse. Kui kannad pinnale rohkem kui ühe kihi, soovitame esimese kihi vedeldada. Üldiselt saavutab kahe kihiga parima lõpptulemuse.

Tööstuslikult värvitud tänavakivid ja -plaadid:

Vali töödeldavale kivile kõige lähedasem värvitoon. Kanna toodet pinnale 1-2 kihti sõltuvalt aluspinna imavusest ja millist lõpptulemust soovitakse. Üldjuhul piisab ühest töötlemiskorrast.

Tähelepanu!

Tänavakivid ja -plaadid taluvad intensiivset kulutamist ja ka raskeid ilmastikuolusid, seega võivad nad vajada hooldamist peaaegu igal aastal.

Ühtlase pinna saamiseks varu piisavas koguses sama lasuuri, et vältida võimalikke värvierinevusi. Toode on läbipaistev, mistõttu ei sobi see eelnevalt värvitud kivide või plaatide värvitooni muutmiseks, vaid toonitud kivi värvitooni uuendamiseks. Erinevatel aegadel paigaldatud ja eri tüüpi kivid võivad värvuda erinevalt. Pinnal olev mustus nagu mootoriõli, soolad jmt võib põhjustada tänavakivide või -plaatide erinevat värvumist.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega. Kövenenud toote saab töövahenditest välja Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Töödeldud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult kuna toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 4 nädala möödudes.

Hooldus

1 kuu möödumisel töötlemisest võib pinda puhastada Tikkurila Huoltipesu lahusega (1 osa Huoltipesu , 10 osa vett). Loputa pind pärast pesu hoolikalt ja lase kuivada.

Patio Kivikuullote lasuuriga töödeldud pinda võib uuesti üle töödelda Patio Kivikuullote`ga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja  
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

-

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.