




## Ultra Matt - polüakrülaatvärv puitfassaadile

Tüüp	Polüakrülaatvärv, mis on eriti hea ilmastikukindlusega.
Sobivus	Töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem välistvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes.
Kasutusobjektid	Välisseinad, voodrilauad jmt.



### TEHNILINE INFO



Alusvärvid	A ja C
Toonid	Tikkurila Puiduvärvide ja Feelings Facade värvikaardi toonid.
Läikeaste	Matt
Kulu	Saetud laudadele 4-6 m <sup>2</sup> /l. Hööveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m <sup>2</sup> /l.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Harjaspintsli või pihustiga.  Kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,018" – 0,023" e. 0,460 - 0,580 mm. - vedeldada 0 – 10% värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.
Ilmastikukindel	Hea ka tööstuslikus kliimas.
Kuivainesisaldus	u 41%.
Erikaal	u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Hoida külma eest.

### KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad (naelapead vms) krundi Universal Korrostop+ (Vivacolor) metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.  Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:

## Ultra Matt - polüakrülaatvärv puitfassaadile

### Värvimine

Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga.

Värvimata pinnad:

Krundi pinnad eeltötluse järel Ultra Primer kruntvärviga. Värv pinnad 1-2 korda Ultra Matt värviga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Tööstuslikult krunditud ja varem värvitud pinnad:

Krundi eeltöödeldud pinnad üks kord Ultra Primer kruntvärviga. Heas seisukorras tööstuslikult krunditud pinnad töötle Ultra Primer kruntvärviga (tööstuslikult krunditud pinnad, mis on üle 10 kuu välistingimustes olnud, krundi Öljypohja-ga), pinnavärvimine teha Ultra Matt värviga 1-2 korda.

Vanad värvitud pinnad:

Värv varem õlivärvi või akrülaatvärviga värvitud pinnad eeltötluse järel 1-2 korda Ultra Matt värviga. Kui vana pind on kulunud, krundi õlivärvi värvitud pinnad Villa Primer kruntvärviga (Vivacolor) ja vana akrülaatvärvipind krundi Ultra Primer kruntvärviga. Pinnavärvimine teha Ultra Matt värviga.

Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värv harjaspintsi või värvipihustiga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt. Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi.

Hooldusvärvimine:

Ultra Matt-iga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.

Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Ultra Matt värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.

(Alaliik A/d) 130g/l. Ultra Matt sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

### Töövahendite puhastamine

### Hooldusjuhised

### Hooldus

### EL LOÜ (VOC) piirväärtused

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008



Ärritav

Sisaldab: Oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja tsinkoksiidi. KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB PÕHJUSTADA ÜLITUNDLIKKUST. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite



## Ultra Matt - polüakrülaatvärv puitfassaadile

tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja  
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.