




Ultra Special - UUS! Akrülaatvärv

Tüüp	Mustust hülgav akrülaatvärv. Lihtsasti puhastatav värvipind.
Sobivus	Töötlemata, tööstuslikult krunditud puitpindadele. Samuti sobib puitpindadele, mida on varem värvitud puitpindadele mõeldud välisvärvidega.
Kasutusobjektid	Nurgalauad, aknapiirded, tuulekastid, reelingud ja postid.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	A
Toonid	Võib toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi.
Läikeaste	Poolmatt
Kulu	Saetud laudadele 4-6 m ² /l. Hööveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m ² /l.
Pakendid	2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Naturaalsete harjastega pintsel või värvipihusti. Kõrgsurvepihusti - düüsi suurus 0,018"-0,023" ehk 0,460-0,580 mm. - vedeldamine 0-10 mahu-%. u 1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaja pikeneb. Hea ka tööstuslikus kliimas.
Kuivamisajaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	
Ilmastikukindel	
Kuivainesisaldus	45%.
Erikaal	u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% värvimise ja kuivamise ajal.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puiduni puhtad pinnad võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Primer puiduimmutiga. Roostetavad metalloosad (naelapead vms) krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik. Krundi pinnad üks kord Öljypohja (eriti vanad ja kulunud pinnad) või Ultra Primer kruntvärviga. Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:

Ultra Special - UUS! Akrülaatvärv

	<p>Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.</p> <p>Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Krundi puiduni puhtad pinnad Valtti Primer puiduimmutiga. Krundi pinnad üks kord Öljypohja (eriti vanad ja kulunud pinnad) või Ultra Primer kruntvärviga.</p>
Värvimine	<p>Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vedelda vajadusel veega. Värv pind 1-2 korda Ultra Special värviga. Kanna värvi pinnale fassaadipintsliga või värvipihustiga ja tasanda pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.</p>
Töövahendite puhastamine	<p>Niiskuse ja temperatuuri kõikumiste mõjul võib hakata oksakohtadest vaiku läbi imbuma värvipinda. See põhjustab värvipinna muutusi puidu looduslike omaduste tõttu.</p> <p>Pese töövahendid vee ja seebiga puhtaks. Kõvenenud töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.</p>
Hooldusjuhised	<p>Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapiga või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määratud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa veega). Puhasta eriti määratud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.</p>
Hooldus	<p>Ultra Special värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra Special või Ultra seeria puiduvärvidega.</p>
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	<p>(Alaliik A/d) 130g/l. Ultra Special sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.</p>

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008



GHS07



GHS09

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT) ja 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-oon (DCOIT). Hoiatus. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati (IPBC) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Toote kohta on saadaval toote ohutuskaart.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -



Ultra Special - UUS! Akrülaatvärv

□ Ülaloodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.