




Unica Akva Lakka - ukse- ja aknalakk

Tüüp	Spetsiaallakk, mis põhineb modifitseeritud akrülaadil. Sisaldab UV-kaitseainet, mis moodustab vett hülgava pinna.
Sobivus	Uute ja varem lakitud või peitsitud puitpindade lakkimiseks sise- ja välitingimustes. Sobib eriti hästi varem tööstuslikult lakitud või peitsitud puitpindade hoolduslakkimiseks. Ei soovitata tihedatele ja kõvadele puitpindadele, nagu tamm ja tiigipuu.
Kasutusobjektid	Aknaraamid, ukсед ja uksepiidad. Samuti klaasitud rõdude puit



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	EPL
Toonid	Sisetingimustesse võib kasutada nii toonimata kui toonitult Tikkurila laki ja peitsi värvikaardi järgi. Välitingimustes tuleb kasutada ainult toonitud toodet.
Läikeaste	Poolläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	8-12 m ² /l.
Pakendid	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Süntetiliste harjastega pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Pihustamine: - Õhkpihustamine: düüsi suurus 1,4-1,8 mm, vedelda 5-15 mahu-% - Kõrgsurvepihustamine: düüsi suurus 0,009"-0,013", vedelda 0-5 mahu-% Tolmukuiiv 1-2 tunniga. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kasutuskuiv 2-3 päeva pärast. Aknaid võib sulgeda 1-3 päeva pärast, sõltuvalt ilmast ja värvikihi paksusest. Madalama õhutemperatuuriga ja niiske ilmaga on kuivamisaeg pikem.
Valguskindel	Ei kolletu.
Ilmastikukindel	Hea, ka tööstuslikes tingimustes.
Kuivainesisaldus	u 31%, sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal	1,0 kg/l sõltuvalt värvitoonist, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaaegset säilitamist.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskuse alla 80%.
Eeltöö	Eemalda halliks muutunud puidupind mehaaniliselt. Uued lakkimata pinnad: Puhasta pinnad tolmust, mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga või vajadusel Homeenpoisto

Unica Akva Lakka - ukse- ja aknalakk

puhastusvahendiga. Eemalda vaik oksakohtadelt.

Krundi välistingimustes olevad puiduni puhtad pinnad eelnevalt Valtti Pohjuste puiduimmutiga.

Varem lakitud pinnad:

Eemalda vana pragunev lakikiht ja pahtikiht pinnalt. Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga või vajadusel Homeenpoisto puhastusvahendiga. Lihvi läikivad pinnad matiks ja teravad ääred ümaramaks. Eemalda lihvimistolm. Sisetingimustes olevad puitpinnad: pahtelda augud ja praod Spakkeli puukitti spetsiaalkitiga ja lihvi pahteldatud kohad.

Välistingimustes olevad puhtad puitpinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutusainega.

Ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga. NB! Lakki Unica Akva Lakka ei saa kanda pindadele, mida on töödeldud silikooni sisaldava pahtliga või pindadele, mis on kokku puutunud silikooniga.

Lakkimine

Sega lakki hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka lakkimise ajal. Kanna 1-2 korda pintsliga pinnale, uutele pindadele 2 korda.

Suurtele pindadele on kõige parem kanda lakki esmalt pinnale lühikesekarvalise värvirulliga ja seejärel tasanda pintsliga. Ära lase rullitriipudel kuivada. Pintsliga pinnale kandmiseks võib lakki Unica Akva Lakka vedeldada veega kuni 5%. Lakk kuivab kiiresti, seepärast soovitame lakkida paanide kaupa. Kõige parem on kasutada sünteetiliste harjastega pintsli. Töötle nähtavale jäävad puidu otsakohad hoolikalt.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne lakk ning pese ja seebiga. Kövenenud lakk eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Peale lakkimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaalingimustes umbes 2 nädala jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

Hooldus

Mitte varem kui 2 nädala möödudes lakkimisest võib määratud pinda puhastada Huoltipesu puhastusvahendiga (1 osa Huoltipesu 10 osa vett). Puhasta eriti määratud pinnad tugevama Huoltipesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Hooldus

Lakiga Unica Akva Lakka töödeldud pindadele tee hoolduslakkimine sama lakiga. Vt. Eeltöö osa.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/e) 130g/l. Lakk Unica Akva Lakka sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr. 220-239-6] (3:1) segu, 1,2-bentsisotiasool-3(2H)-ooni ja 3-jood-2-propünüül butüülikarbamaati. Võib kutsuda esile allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.



Unica Akva Lakka - ukse- ja aknalakk

TRANSPORTIMINE -

□ Ülaloodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.